

### DESCRIPCIÓN

**Rhenacret Muro Fix** es un mortero polimérico diseñado para reforzar, nivelar y proteger muros exteriores, especialmente con malla de fibra de vidrio en aplicaciones directas sobre el sustrato.

Para soluciones de revestimiento térmico exterior (EIFS)

**Rhenacret Muro Fix** es un versátil mortero que se utiliza para adherir la placa de poliestireno al sustrato, incorporar la malla de fibra de vidrio y enlucir la superficie otorgando un acabado con efecto estuco. Como se trata de un mortero polimérico, su flexibilidad permite un alto desempeño ante requerimientos extremos de las estructuras soportantes.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente impermeabilidad
- Alta flexibilidad y desempeño
- Alto poder de adherencia
- Gran trabajabilidad
- Amplio tiempo abierto de la mezcla en el balde.
- No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.

### USOS

- Como adhesivo, especialmente en Sistema EIFS, para adherir la plancha de poliestireno al sustrato.
- Como recubrimiento, para embeber la malla sobre el poliestireno en Sistema EIFS y enlucir la superficie.

### FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Saco de 25 Kg. Rinde 5m<sup>2</sup> aprox en pegado de EPS, mas primera y segunda mano para embeber malla y enlucir la superficie.



### MODO DE USO

#### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca y limpia, libre de grasa, suciedad, polvo, aceite y agentes desmoldantes que puedan impedir una buena adherencia. Si la superficie es muy absorbente utilice Rhenacret Top para imprimarla, o humedezca previamente antes de aplicar **Rhenacret Muro Fix**. Asegúrese que los muros estén bien aplomados. En caso de existir imperfecciones, repare el sustrato con **Rhenacret Muro Fix** con llana o espátula.

Este producto no se especifica para aplicaciones directas sobre superficies de madera, como placas de madera contrachapada y OSB. Para estos casos se debe acondicionar la superficie aplicando Rhenacret Red Coat como puente de adherencia antes de la aplicación de **Rhenacret Muro Fix**.

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Vierta un saco de 25 Kg de **Rhenacret Muro Fix** sobre 6 - 7 lts. de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.

Se aplica con llana en una o más manos. Para aplicaciones con malla de fibra de vidrio, se fija la malla en forma vertical, traslapada 10cm entre rollo y rollo con una capa de **Rhenacret Muro Fix**, eliminando los excesos de mortero. Una vez seca la superficie se aplica una segunda capa de **Rhenacret Muro Fix** para dejar una superficie con apariencia similar a un estuco, lista para recibir el acabado definitivo.

### ALMACENAJE

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

### MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenacret Muro Fix**.

### MODO DE LIMPIEZA

Después de aplicado el mortero lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Color</b>	Gris
<b>Aspecto</b>	Polvo
<b>Densidad</b>	1,18 kg/lit
<b>Trabajabilidad</b>	>2 horas a 20°C
<b>Espesor máximo aplicado en enlucido</b>	4,0 mm

### SALUD Y SEGURIDAD

**Rhenacret Muro Fix** es un producto base cemento y por lo tanto produce una reacción alcalina pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado. Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.

### PRECAUCIONES

- La temperatura mínima del ambiente y de la superficie deberá ser de 5°C y subiendo al momento de la aplicación. No aplique el mortero cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea mayor o igual a 30°C.
- Proteja cuando sea necesario de la desecación prematura evitando corrientes de aire, lluvia y acción directa de la radiación solar.
- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:  
**DEXIMA S.A**  
 Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago  
 Fono: +56 2 2233 4000  
[www.rhenatec.com](http://www.rhenatec.com)  
[www.dexima.com](http://www.dexima.com)